



## Кальций октоат

Сохраняет пленку краски "открытой", дополняя таким образом действие первичных сиккативов. Является высокоэффективным смачивающим и диспергирующим агентом, способствует равномерному высыханию покрытия по толщине, что положительно влияет на твердость пленки. Улучшает перетир пигментных паст.

### Упаковка:

200 кг п/э бочки, или по согласованию с заказчиком, в тару не ухудшающую свойств материала

### Показатели качества в соответствии с ТУ 2311-004-46913378-2004:

Массовая доля металла, Са, %	5 ± 0,2	10 ± 0,2
Внешний вид	Прозрачная, однородная жидкость без взвесей и осадка	
Масс. доля нелетучих веществ, %, не более	60	66
Совместимость с уайт-спиритом	Нет разделения и осаждения, допускается опалесценция	
Цвет или цветность по йодометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /см <sup>3</sup> , не более	2	3