



БАЛТИЙСКАЯ
МАНУФАКТУРА

Никель (II) амидосульфат 4-водный электролит 55%-ный раствор ЧДА $Ni(NH_2SO_3)_2 \cdot 4H_2O$

Внешний вид: прозрачная зеленая жидкость

Гарантийный срок хранения 1 год

Показатели качества

ТУ 2622-607-00205087-2009:

| | ЧДА, % |
|------------------------------|--------------|
| Массовая доля основного в-ва | ≥ 55 |
| Cl | $\leq 0,01$ |
| Нерастворимые в-ва в H_2O | $\leq 0,01$ |
| Fe | $\leq 0,005$ |
| Cu | $\leq 0,001$ |
| pH раствора | 2,5-4 |

Применение: в гальванотехнике, гальванопластике для нанесения никелевых покрытий