



**БАЛТИЙСКАЯ**  
МАНУФАКТУРА

## Олово октоат

**Упаковка:**

канистры по 25 кг

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

### Показатели качества в соответствии с ТУ 6-02-539-75:

|  |  |
|--|--|
| Внешний вид при 25-30°C  | Вязкая однородная жидкость без осадка и посторонних примесей |
| Цвет или цветность по йодометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не более | 30   |
| Двухвалентное олово, %   | Не менее 27  |
| Общее олово, %   | 28-31  |
| Вязкость, спз  | 270-490  |
| Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>   | 1,23-1,28  |

**Применение:**

- сшивающего агента при получении пенополиуретанов;
- катализатора холодной вулканизации полисилоксановых каучуков