



БАЛТИЙСКАЯ
МАНУФАКТУРА

Цинк октоат

Сохраняет пленку "открытой", что способствует отверждению всего слоя пленки в объеме, вследствие чего улучшается ее твердость. Он также предотвращает пленку от эффекта сморщивания и повышает стабильность первичного сиккатива, возможно использование в качестве диспергатора.

Упаковка:

200 кг п/э бочки, или по согласованию с заказчиком,
в тару не ухудшающую свойств материала

Гарантийный срок хранения 6 месяцев

Показатели качества в соответствии с ТУ 2311-004-46913378-2004:

Массовая доля металла, Zn, %	12 ± 0,2
Внешний вид	Прозрачная, однородная жидкость без взвесей и осадка
Масс. доля нелетучих веществ, %, не более	67
Совместимость с уайт-спиритом	Нет разделения и осаждения, допускается опалесценция
Цвет или цветность по йодометрической шкале, мг I ₂ /см ³ , не более	2