



БАЛТИЙСКАЯ
МАНУФАКТУРА

Цирконий октоат

Является альтернативой свинцовому сиккативу, но при этом менее токсичен. Способствует повышению прочности пленки. Используется в сочетании с сиккативами кобальта, марганца, кальция. Используется в лакокрасочных материалах, в которых недопустимо использование свинцовых соединений.

Упаковка:

200 кг п/э бочки, или по согласованию с заказчиком, в тару не ухудшающую свойств материала

Гарантийный срок хранения 6 месяцев

Показатели качества

в соответствии с ТУ 2311-004-46913378-2004:

Массовая доля металла, Zr, %	18 ± 0,4	24 ± 0,5
Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и посторонних примесей	
Масс. доля нелетучих веществ, %, не более	62	80
Растворимость в уайт-спирите	Нет разделения и осаждения, допускается опалесценция	
Цвет или цветность по йодометрической шкале, мг I ₂ /см ³ , не более	Жидкость светлого цвета (возможен желтый оттенок)	